# 屋外用避難誘導表示デザイン

日頃から防災意識を高めることができる、 誰にでも分かりやすい屋外用の避難誘導サインです。



#### 高輝度の蓄光パネル

耐水性の青緑色蓄光顔料を使用し、屋外使 用が可能な高輝度・長残光を実現した、耐 候性10年以上の蓄光パネルです。

(**→**p.231)

























伝法寺公園















- 本カタログ掲載のほぼ全てのサイン製品にて避難誘導サインの対応が可能です。
- ・本体の特注色の対応が可能です。(特注色は塗装仕上げ/別途見積もり)
- ・上記表示板以外にもデザインの対応が可能です。弊社営業担当にお問い合わせください。

# 蓄光パネル

耐水性の青緑色蓄光顔料を使用し、耐候性に優れた高輝度・長残光を実現しています。 外部電源を必要としないため、避難誘導標識などにも適したパネル材です。

### 高輝度・長残光性能-12時間以上の発光時間

12時間後の残光輝度6mcd/meを有しており、JIS Z 9097規格 I 類に属 しています。


■輝度測定データ 単位:mcd/㎡								
	2分後	20分後	60分後	120分後	180分後	240分後 (4時間)	360分後 (6時間)	720分後 (12時間)
	3812	359	106	46	31	20	16	6


※暗闇で目視確認が可能なのは、約3mcd/㎡以上必要とされています。

## 耐水性能-水に強い

黄緑色蓄光顔料と比較し、圧倒的な耐水性能を発揮しています。沿岸部で 使用される際は、端部の塩水浸入防止処理が必要です。

■耐水性試験 水中に500 時間後、発光機能を確認。ブラックライトで強制発光。





## 耐候性-10年以上

### 蓄光パネルは10年以上の長期耐候性能を有しています。

- ・キセノンアーク灯式促進耐候性試験180W 340時間を連続2回行い、 目立った変化は見られませんでした。
- ・中性塩水噴霧試験100時間において、目立った変化は見られませんでした。 ※上記はあくまで実測値であり、保証値ではございません。耐候年数は目安 です。使用環境により異なります。

## 広範囲なデザイン展開

サインデザイナーのデザインノウハウにより、避難誘導だけでなく、幅広 いサイン表示に展開いただくことが可能です。



※蓄光顔料は紫外線により励起いたします。ご利用になるラミネート フィルム(紫外線カット)によっては、光の蓄積が阻害され、残光 輝度の性能が落ちる場合がございます。

## 大サイズ・別注サイズ対応可能

規格サイズ以外の別注サイズも製作可能です。

また、900mm×1200mmを超える大サイズの場合、連結などご提案い たします。

## 防災安全協会推奨品

当屋外蓄光パネルを利用した蓄光避難誘導標識は、一般社団法人防災安全 協会の「防災製品等推奨品」として認められています。

#### 全面発光例





